

SINIAT RESISTEX

12,5mm



OPIS:

SINIAT Resistex je gipskartonska ploča s jezgrom ojačanom staklenim vlaknima, čija je površina i uzdužni rubovi obloženi posebnim višeslojnim kartonom. Ploča ima kontroliranu gustoću od najmanje 800 kg/m³, ima poboljšanu koheziju jezgre pri visokoj temperaturi i povećanu mehaničku čvrstoću. Ploča je sive boje.

PRIMJENA

- ▶ SINIAT Resistex pogodan je za protuprovalne pregradne sustave RC2 i RC3 prema EN 1627:2011 u kojem se također omogućuju visoka akustična svojstva i otpornost na požar.
- ▶ Ploča je pogodna za unutarnju primjenu na mjestima s manje od 80% povremene relativne vlažnosti, za stropove i zidove.
- ▶ Za uporabu u protuprovalnim sustavima RC2 i RC3, pregradni sustav ne zahtijeva primjenu čeličnog lima.

Siniat Resistex ploča idealna je za:

- ▶ stambene zgrade;
- ▶ pregradni zidovi između stanova i hodnika;
- ▶ poslovne zgrade u kojima se nalazi vrijedna roba (banke, nakit, mjenjačnice);
- ▶ prostori s povećanim prometom (hoteli, škole, bolnice, teretane).

KARAKTERISTIKA

Debljina	12,5mm
Širina	1200 mm
Duljina	2000 mm 3000 mm
Gustoća	896 kg/m ³
Težina	11,2 kg/m ²
Vrsta ruba	kosi rub (TE)
Klasifikacija	DFH2IR
Klasa reakcije na požar	A2-s1, d0
Norma	Ploča zadovoljava zahtjeve EN520 +A1:2010





Otpornost
na udarce



Lako se reže i
rukuje



Otpornost na vatu



Protuprovalnost



Trajnost

OPĆE UPUTE ZA SKLADIŠTENJE, RUKOVANJE I INSTALACIJU

- ▣ prijevoz gipsnih ploča treba obaviti na poprečnom rubom okomito ili posebno prilagođenim prijevoznim sredstvima (kolica, viličari, kamioni);
- ▣ gipsane ploče treba čuvati na paletama ili drvenim odstojnicima, raspoređenim na udaljenosti od cca. 50 cm. Čuvajte pakiranja na suhim i ravnim površinama. Osigurajte sigurno slaganje do najviše 6 pakiranja (ili 4 metra); ova vrsta skladištenja sprječava oštećenja (deformacija, lom);
- ▣ gipsane ploče zahvaćene vlagom tijekom skladištenja treba osušiti prije ugradnje. U tu svrhu pakiranja se postavljaju uspravno na ravni pod, čime se omogućuje cirkulacija zraka;
- ▣ ne preporučuje se dugotrajno skladištenje na izravnom sunčevom svjetlu;
- ▣ skladištenje gipsnih ploča treba izvesti uzimajući u obzir nosivost poda ;
- ▣ ploče se mogu rezati nožem ili ručnom ili električnom pilom za gipsane ploče;
- ▣ koristite vijke za gipsane ploče prilagođene debljini ploče i debljini metalnog profila;
- ▣ koristiti metalne profile prilagođene sustavima suhe gradnje.

ZDRAVLJE I SIGURNOST

Pogledajte sigurnosno-tehnički list Siniat Resistex.

Siniat Resistex ploča nije klasificirana kao opasan proizvod. Prilikom postavljanja ploča treba se pridržavati općim pravilima zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu. Savjetuje se korištenje odgovarajućih alata i nošenje sigurnosne opreme (kaciga, rukavice i naočale).



Reakcija na požar: A2-s1,d0

Etex Building Performance S.A.
Str. Vulturilor 98, etaj 5-6, 030857
Bucureşti,
Sector 3, România
Tel. (+40) 312 24 01 00
Fax (+40) 312 24 01 01
www.siniat.ro