



Beton/Estrih C20/25 - CT C25-F4 - Hobby beton

Pravne i tehničke napomene:	Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd.) i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga (npr: SMGV, HUPFAS itd.).		
Područja primjene:	Za izradu podnih ploča, malih temelja, nadvoja za vrata i prozore, zidova u vrtovima, kao i za vezane i plivajuće estrihe.		
Svojstva:	<ul style="list-style-type: none"> Beton: Plastična obrada 		
Ugradnja:			
Tehnički podaci			
SAP-Art. Nr.:	2000569289	2000150848	2000693432
NAV-Art. Nr.:	138425	118646	118654
Vrsta pakiranja	(P)	(P)	(V)
jedinica po paleti	54 Jed./pal. (IT) 48 Jed./pal. (HR) 54 Jed./pal. (SI) 42 Jed./pal. (RS) 48 Jed./pal. (SQ)	42 Jed/kut (HR) 42 Jed/kut (SI) 42 Jed/kut (RS) 48 Jed./pal. (SQ)	48 Jed./pal. (SQ)
Količina u jednom pakiranju	25 Kg/jed.	30 kg	1.000 Kg/jed.
Granulacija	0 - 4 mm		
Izdašnost u litrama	pribl. 12,5 L/jed.	pribl. 15 L/jed.	pribl. 500 L/t
Potrošnja	pribl. 550 L/t		
Izdašnost	pribl. 12,5 L/jed.	pribl. 15 L/jed.	pribl. 500 L/t
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o podlozi i tehnici ugradnje.		
Potrebna količina vode	3,1 L/jed.	3,9 L/jed.	130 L/jed.
Gustoća suhog morta	pribl. 1.966 kg/m ³		
Specifična gustoća svježeg morta	pribl. 2.200 kg/m ³		
Nasipna gustoća	pribl. 1.700 kg/m ³		
Spec. kapacitet topline	pribl. 1 kJ/kg K		
Tlačna čvrstoća (28 d)	≥ 25 MPa		
Čvrstoća pri savijanju	≤ 6 MPa		
E - modul	pribl. 30 GPa		
Razred konzistencije	F3		
Sadržaj klorida	CI 0,10		
Napomene o ambalaži	U papirnatim vrećama zaštićenim od vlage.		
Reakcija na požar	Razred A1		
Udio vode	0.13		

Sastav:	<ul style="list-style-type: none"> Cement Klasirani pijesak Dodaci za poboljšanje obradivosti
----------------	--



Beton/Estrih C20/25 - CT C25-F4 - Hobby beton

Uvjeti obrade:	Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5°C i iznad +30°C. Sve do potpunog sušenja, materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).
Priprema materijala:	Nakon uvođenja beton je potrebno rasporeediti adekvatnim postupkom (pritiskanjem, vibriranjem ili trešnjom). Potrebna količina vode po vreći (beton) 3,7 L/30 kg Potrebna količina vode po vreći (estrich) 2,7 L/30 kg Potrebna količina vode po vreći (beton) 3,1 L/25 kg Potrebna količina vode po vreć (estrich) 2,25 L/25 kg Potrebna količina vode (beton) oko 123 L/tona Potrebna količina vode (estrich) oko 90 L/tona
Ugradnja:	Racionalnost ugradnje postiže se upotrebom protočne miješalice za beton.
Upozorenja:	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.
Upute za obradu:	Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom. RÖFIX 990 mora biti nanešen u roku od sat vremena nakon dodavanja vode.
Napomene o ambalaži:	U papirnatim vrećama zaštićenim od vlage.
Skladištenje:	Skladištiti na suhom mjestu (ako je moguće na drvenim paletama). Rok upotrebe: najmanje 6 mjeseci prema Uredbi 1907/2006/EU, pravita XVII pri 20 °C, 65 % r.v.z.
Opće napomene:	Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu su u skladu s našim sadašnjim tehničkim i skustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim ne pružaju jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne sadrže nikakvu pravnu obvezu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu, po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da i on osobno provjeri da li je proizvod prikladan za namjenu koju mu je korisnik namijenio. Naši proizvodi su podvrgnuti stalnim kontrolama kvalitete, kako u pogledu sirovina, tako i u pogledu gotovih proizvoda, kako bi se osigurala trajna kvaliteta proizvoda. Naši tehnički savjetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primjenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički opisi nalaze se na internetskoj stranici roefix.com, ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.