



# Baumit Baumacol Flexo (ProfiFlex)



<b>Proizvod</b>	Tankoslojno ljepilo (C2T, EN12004), posebno oplemenjeno, za polaganje upojne, glazirane i slabo upojne keramike																								
<b>Sastav</b>	Cement, pijesak, dodaci																								
<b>Svojstva</b>	Ljepilo za unutarnju i vanjsku primjenu																								
<b>Primjena</b>	Baumacol Flexo je tvornički zamiješano, hidraulički očvršćavajuće ljepilo, povećane otpornosti, koristi se za polaganje upojne, glazirane i slabo upojne keramike na čvrstim podlogama kao npr. podlogama od normalnog betona i porobetona, žbukama na bazi cementa, vapnenog cementa ili visokohidrauličkog vapna. Gipsane podloge treba prije polaganja pločica posebno obraditi.																								
<b>Tehnički podaci</b>	<table><tr><td>Maksimalna granulacija:</td><td>&lt; 0,6 mm</td></tr><tr><td>Konzistencija:</td><td>praškasta</td></tr><tr><td>Boja:</td><td>siva</td></tr><tr><td>Utrošak vode:</td><td>oko 6,5-8 l/vreća</td></tr><tr><td>Vrijeme sazrijevanja:</td><td>oko 5 min</td></tr><tr><td>Vrijeme za upotrebu:</td><td>oko 3 h</td></tr><tr><td>Otvoreno vrijeme:</td><td>najviše 20 min</td></tr><tr><td>Vrijeme za korekciju:</td><td>oko 5 min</td></tr><tr><td>Prohodno nakon:</td><td>oko 24 h</td></tr><tr><td>Fugiranje moguće nakon:</td><td>12-24 h</td></tr><tr><td>Temperatura pri obradi:</td><td>minimalno +5°C površine, materijala i zraka</td></tr><tr><td>Utrošak materijala:</td><td>oko 3 kg/m<sup>2</sup> kod primjene lopatice od 8x8 mm</td></tr></table>	Maksimalna granulacija:	< 0,6 mm	Konzistencija:	praškasta	Boja:	siva	Utrošak vode:	oko 6,5-8 l/vreća	Vrijeme sazrijevanja:	oko 5 min	Vrijeme za upotrebu:	oko 3 h	Otvoreno vrijeme:	najviše 20 min	Vrijeme za korekciju:	oko 5 min	Prohodno nakon:	oko 24 h	Fugiranje moguće nakon:	12-24 h	Temperatura pri obradi:	minimalno +5°C površine, materijala i zraka	Utrošak materijala:	oko 3 kg/m <sup>2</sup> kod primjene lopatice od 8x8 mm
Maksimalna granulacija:	< 0,6 mm																								
Konzistencija:	praškasta																								
Boja:	siva																								
Utrošak vode:	oko 6,5-8 l/vreća																								
Vrijeme sazrijevanja:	oko 5 min																								
Vrijeme za upotrebu:	oko 3 h																								
Otvoreno vrijeme:	najviše 20 min																								
Vrijeme za korekciju:	oko 5 min																								
Prohodno nakon:	oko 24 h																								
Fugiranje moguće nakon:	12-24 h																								
Temperatura pri obradi:	minimalno +5°C površine, materijala i zraka																								
Utrošak materijala:	oko 3 kg/m <sup>2</sup> kod primjene lopatice od 8x8 mm																								
<b>Klasifikacija prema zakonu o kemijama</b>	Iskazano na ambalaži. Treba se pridržavati općenite vrijednosti za ograničenje prašine prema listi vrijednosti maksimalnih koncentracija na radu iz (MAK) 2001. (Koncentracija finog praha maks. 6 mg/m <sup>3</sup> , ukupna koncentracija praha maks. 15 mg/m <sup>3</sup> ). U vezanom, stvrdnutom obliku proizvod ne predstavlja nikakvu opasnost.																								
<b>Skladištenje</b>	Podatak je iskazan na ambalaži.																								
<b>Kontrola kvalitete</b>	Vlastiti nadzor od strane naših tvorničkih laboratorija.																								
<b>Oblik isporuke</b>	Vreće od 25 kg, 1 pal. = 54 vreća = 1350 kg																								
<b>Podloga</b>	Podloga treba biti ravnomjerno upojna, ne smije biti vodoodbojna, mora biti suha, čista, otprašena, bez ostataka oplatnog ulja, homogena, čvrsta i nosiva, nesmrznuta (iznad +5°C).																								
<b>Priprema podloge</b>	Prije početka radova obavezno treba ispitati prikladnost podloge. Materijale koje sadrže gips treba kod upotrebe u vlažnim prostorijama (kuhinje i kupaonice) prije postavljanja pločica obraditi na odgovarajući način (grundiranje odnosno brtvljenje: vidi ÖNORM B 2207 - Norma ugovora o izvođenju radova na postavljanju keramičkih pločica i mozaika).																								

<b>Obrada</b>	Oko 7 litara vode izliti u posudu za miješanje, te dodati sadržaj jedne vreće Baumacol Flexo, miješati prikladnom miješalicom do čvrsto plastične konzistencije ljepila. Nakon vremena sazrijevanja od oko 5 min. još jednom promiješati i Baumacol Flexo je spreman za upotrebu. Baumacol Flexo se nanosi nazubljenom lopaticom. Pločice treba dobro utisnuti, lagano lupnuti i podesiti u ispravan položaj (unutar 5 minuta moguća je korekcija).
<b>Upute i opće napomene</b>	Radove ne izvoditi na temperaturi ispod +5°C (materijala, zraka i podloge), odnosno na smrznutoj podlozi.

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobađaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.