



# Baumit HobbyBeton



|  |  |
|--|--|
| <b>Proizvod</b>                              | Tvornički zamješani suhi beton klase čvrstoće C25/30.  |
| <b>Sastav</b>                                | Cement, agregat, dodaci.   |
| <b>Svojstva</b>                              | Baumit HobbyBeton je lako je obradiv i jednostavno za ugradnju.  |
| <b>Primjena</b>                              | Baumit HobbyBeton je finoizrnat beton za sve betonske radove i radove popravaka u kući i vrtu.   |
| <b>Tehnički podaci</b>                       | Granulacija: 0 - 4 mm<br>Klasa čvrstoće: C25/30 prema normi ÖNORM B 4710-1<br>Konzistencija obrade: C2-F38 prema normi ÖNORM B 4710-1<br>Gustoća suhog materijala: oko 2000 kg/m <sup>3</sup><br>Utrošak materijala: oko 20 kg/m <sup>2</sup> /cm debljina sloja<br>Izdašnost: 1 vreća (30kg) daje oko 15 l svježeg betona uz dodatak oko 2,5 l vode.  |
| <b>Klasifikacija prema zakonu o kemijama</b> | Detaljnu klasifikaciju po zakonu o kemikalijama možete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici <a href="http://www.baumit.com">www.baumit.com</a> ili ga zatražiti u Baumitu.  |
| <b>Skladištenje</b>                          | 12 mjeseci na suhom mjestu na drvenim paletama u folijama.   |
| <b>Kontrola kvalitete</b>                    | Vlastiti nadzor putem naših radnih laboratorija.   |
| <b>Oblik isporuke</b>                        | vreća od 25kg, 1 pal. = 54 vreća = 1350 kg.  |
| <b>Podloga</b>                               | Baumit HobbyBeton miješati miješalicom sa slobodnim padom ili tlačnom miješalicom. Trajanje miješanja 3-5min. Svježi beton nakon miješanja što je moguće brže ugraditi. Izbjegavati visine pada iznad jednog metra, zbog segregacije. Naneseni beton oprezno ugraditi u skladu s njegovom konzistencijom. Nakon toga zagladiti površinu. Ugradnju završiti u roku sat vremena, u slučaju visoke temperature zraka u roku pola sata. Dodavanje vode vrši se ovisno o željenoj konzistenciji obrade (3-4l/vreći). Upotrebljavati samo čistu vodu (vodu iz vodovoda). |
| <b>Upute i opće napomene</b>                 | Temperatura zraka, materijala i podloge mora tijekom obrade i postupka opće upute stvrdnjavanja biti iznad +5°C. Na smrznutoj podlozi i/ili kod opasnosti od smrzavanja ne ugrađivati Baumit HobbyBeton. Prva tri dana nakon betoniranja zaštititi beton od pretjeranog isušivanja i opterećenja.<br><br>Kod radova popravaka estriha (konzistencija vlažne zemlje) moguće je dodavanje ulja za estrih.  |

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobađaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.