



# RÖFIX FN 130

Masa za nivелiranje podova

<b>Pravne i tehničke napomene:</b>	Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd.) i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga (npr: SMGV, HUPFAS itd.).
------------------------------------	---

<b>Područja primjene:</b>	Kao саморазливавајућа, универзално примјенијива фина маса за нивелирање CA-C25-F6 према EN 13813 за унутарне подлоге. За изравњавање, заглађивање, уједнаčавање и нивелирање естриха од цемента и калцијеве сулфата. Саморазливавајућа маса за нивелирање подова не може се сматрати завршним слојем и мора се облоžити са прикладном облогом као што су плочице, ламинат, паркет или облога на бази реактивних смола. Маса за нивелирање подова који се облаžу премазима на бази епоксидних смола, прикладно за RÖFIX FN 615 и RÖFIX FN 645. Није прикладно за уградњу на пливавућим или раздјелним естрисима! Код уградње система обавезно конзултирати RÖFIX техничког савјетника.
---------------------------	--

<b>Svojstva:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Саморазливавајућа</li> <li>• Слабо напрезање zbog RÖFIX RELAX tehnologije</li> <li>• Погодно за подно гrijanje</li> <li>• Brzovezujuće</li> </ul>
------------------	--

<b>Ugradnja:</b>	
------------------	--

<b>Tehnički podaci</b>	
<b>SAP-Art. Nr.:</b>	<b>2000151498</b>
NAV-Art. Nr.:	132046
Vrsta pakiranja	(P)
jedinica po paleti	48 Jed./pal.
Količina u jednom pakiranju	25 Kg/jed.
Granulacija	0 - 0,8 mm
Izdašnost u litrama	ca. 600 L/t
Potrošnja	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o podlozi i tehnici ugradnje.
Potrebna količina vode	ca. 5,5 L/jed.
Debljina sloja	5 - 40 mm
Vrijeme obrade	ca. 30 min
Gustoća suhog morta	ca. 1.888 kg/dm <sup>3</sup>
Nasipna gustoća	1,3 Kg/L
Paropropusnost $\mu$ (ÖNORM B 8110-7)	35
Koeficijent toplinske provodljivosti $\lambda_D$	1,11 W/mK (tablična vrijednost)
Toplinska provodljivost $\lambda_{10, suho}$ (EN 1745:2002)	1,11 W/mK (tablična vrijednost) za P=50%
Toplinska provodljivost $\lambda_{10, suho}$ (EN 1745:2002)	1,21 W/mK (tablična vrijednost) za P=90%



# RÖFIX FN 130

Masa za niveliranje podova

<b>Tehnički podaci</b>	
<b>SAP-Art. Nr.:</b>	<b>2000151498</b>
Spec. kapacitet topline	1 J/kg K
Tlačna čvrstoća ( 28 d)	≥ 25 N/mm <sup>2</sup>
Čvrstoća pri savijanju	≥ 6 N/mm <sup>2</sup>
Mogućnost oblaganja	min. 8 d/cm
Prohodno	≥ 3 h
Estrih grupa (EN 13813)	CA-C25-F6
	≤ 0,3 %
	≤ 0,5 %
	≤ 0,3 %
Mjera razlivnosti ručno	ca. 53 cm
Vrijeme obrade	30
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C
Reakcija na požar	A1fl

- Sastav:**
- Odabrana vrsta gipsa
  - Visokokvalitetni lomljeni vapnenac
  - Dodaci za poboljšanje obradivosti

**Uvjeti obrade:** Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C. Sve do potpunog sušenja, materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše). Tijekom procesa vezanja materijala treba izbjegavati propuh.

**Podloga:** Podloga mora biti bez pukotina, trajno suha, nosiva kao i bez prašine, razdjelnih sredstava koja stvaraju film i prljavštine. Ukoliko se masa za niveliranje nanosi na grijani estrih, ista se mora prije oblaganja zagrijavati i hladiti uz obavezno poštivanje propisa iz Protokola o zagrijavanju. Prije nanošenja na podlogu potrebno je ispitati prionjivost mase za niveliranje podova (> 1 N/mm<sup>2</sup>). Paziti na dozvoljeni postotak zaostale vlage ovisno o podlozi, s tim da isti mora biti prilagođen oblaganju sa paronepropusnim oblogama.

**Priprema podloge:** Upojne cementne podlove kao cementni estrih (max. 2 % zaostale vlage) ili nosivi beton, pripremaju se sa RÖFIX AP 300 predpremazom na koji se svježe u svježe nanosi masa za niveliranje podova. Slabo upojni betoni i cementni estrisi kao i izbrušeni kalcij sulfatni estrisi (max.0,3 % zaostale vlage) ili cementno sulfatni estrisi (max.1,3 % zaostale vlage) pripremaju se sa RÖFIX AP 320 predpremazom za prionjivost i tek nakon najranije 6 sati sušenja na njih se nanosi masa za niveliranje podova. Sušenje predpremaza kod visoke vlažnosti zraka može se odgovarajuće produljiti ! Sve okolne građevinske dijelove treba fizički odvojiti rubnom izolacijskom trakom. Ukoliko se očekuje pojava kapilarne vlage, preporučujemo uporabu RÖFIX EP 52 Secijalniog predpremaza koji podnosi vlagu -epoksidna smola (koji se posipa kvarcnim pijeskom) u funkciji brtvila. Naknadno se nanosi cementna masa za niveliranje npr. RÖFIX FN 645.



# RÖFIX FN 130

Masa za niveliranje podova

<b>Priprema materijala:</b>	Proizvod zamiješati sa zadanom količinom čiste vode uz pomoć prikladnog stroja ili mješalice (profesionalni stroj/mješalica velike okretne snage). Miješati dok ne nastane homogena, tekuća masa bez grudica. Alternativno se proizvod može miješati i pomoću uobičajenih mješalica tj. strojeva za žbukanje. Prikladna konzistencija određuje se prije početka radova pomoću mjere razlivenosti, za to se koristi PVC cijev (visina 27cm, promjer 6,9cm) na glatkoj neupojnoj podlozi (PE folija ili originalna RÖFIX mjera razlivenosti) koja se puni te se višak materijala s površine ravna tj. uklanja kako bi se mogla izmjeriti mjera razlivenosti. Nakon miješanja potrebno je pričekati da prođe vrijeme sazrijevanja. Zatim ponovno dobro promiješati.
<b>Ugradnja:</b>	Pomoću odgovarajućeg zupčastog gletera moguće je na jednostavan način postići ravnomjernu površinu kod homogene debljine nanošenja. Za odzračivanje preporučujemo upotrebu bodljikavog valjka.
<b>Napomene:</b>	Kod ovog proizvoda je važno, dodati točno određenu količinu vode. Pri upotrebi protočne mješalice ili pužne pumpe, najprije se ručno u kanti izmješa jedna vreća mase za niveliranje sa zadanom količinom vode te se na osnovu ove referentne konzistencije ista podesi i na mješaču. Količinu vode treba ujednačiti sa mjerom razlivenosti. Kod upotrebe pužne pumpe (npr. Duo Mix, R5, G4) koristiti crijevo duljine minimalno 15 metara. Treba se držati veličine polja od $36 \text{ m}^2$ tj. $6 \times 6 \text{ m}$ . Odnos stranica polja od 2:1 nikada ne smije biti prekoračen. Obavezno izbjegavati L-oblike polja! Niske temperature kao i visoka vlažnost zraka produžuju vrijeme sušenja. Kod plivajućih sustava minimalna debljina sloja mase za izravnavanje iznosi 30 mm. Kod podnog grijanja cijevi moraju biti prekrivene s minimalno 20 mm mase za izravnavanje. Potrebno je provesti propisani postupak zagrijavanja prema RÖFIX smjernici za ugradnju CA mase za izravnavanje podova. Cijevi i vodove uzdignute iznad razine poda potrebno je zalijepiti kako ne bi isplivale iz estriha. Navedeni tehnički podaci određeni su pri normiranim uvjetima ispitivanja.
<b>dodatao tretirati:</b>	Masa za niveliranje mora se najkasnije nakon 4 tjedna od nanošenja, obložiti sa prikladnom oblogom (npr. pločice, PVC, parket, i dr.)
<b>Upozorenja:</b>	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.
<b>Upute za obradu:</b>	Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom.
<b>Skladištenje:</b>	Skladištitи na suhom mjestu (ako je moguće na drvenim paletama). Rok trajanja: min. 9 mjeseci.
<b>Opće napomene:</b>	Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu su u skladu s našim sadašnjim tehničkim i skustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim ne pružaju jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne sadrže nikakvu pravnu obvezu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu, po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobođaju korisnika od obaveze da i on osobno provjeri da li je proizvod prikladan za namjenu koju mu je korisnik namijenio. Naši proizvodi su podvrnuti stalnim kontrolama kvalitete, kako u pogledu sirovina, tako i u pogledu gotovih proizvoda, kako bi se osigurala trajna kvaliteta proizvoda. Naši tehnički savjetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primjenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički opisi nalaze se na internetskoj stranici roefix.com, ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.