

Ispuna za spojeve

NIDA Profesional Fresh

- ✓ savršeno spajanje
- ✓ jednostavna za pripremu i nanošenje
- ✓ optimalno vrijeme nanošenja



Opis:

NIDA Profesional Fresh je bijeli mineralni prah na bazi gipsa, pomiješan s kvalitetnim, mineralnim dodacima i aditivima, kako bi se osiguralo bolje prijanjanje i plastičnost. Kada se pomiješa s vodom, dobiva se homogena masa s optimalnim vremenom vezivanja, vrhunske obradivosti i mirisom limuna.

Svojstva:

Sastav	gips, minerali i aditivi	
Veličina čestice	< 200 µm	
Utrošak vode	4 - 4,5 litara/5 kg proizvoda	
Prijanjanje	minimalno 0,25 N/mm ²	
Vrijeme vezivanja	50 minuta	
Klasa vatrootpornosti	A1	
Rok trajanja	12 mjeseci	
Radna temperatura prostora	najmanje 5°C - najviše 35°C	
Specifična otrošnja	250 - 300 g/m ²	
Pakiranje	vreća 5 kg 208 vreća/paleta vreća 25 kg 48 vreća/paleta	
SAP šifra	vreća od 5 kg	91388
	vreća od 25 kg	91390

Područja primjene:

NIDA Profesional Fresh se koristi za niveliranje i završne spojeve između gipskartonskih ploča. Ovaj materijal se nanosi u kombinaciji mikroperforirane papirne trake za prostore s niskom vlagom ili u kombinaciji trake na bazi staklenih vlakana za područja s protupožarnim zahtjevima ili povišene vlažnosti. Zbog smanjenog je vremena vezivanja savršeno rješenje za primjenu na malim gradilištima.



ispuna spojeva



nanošenje mase



upotreba trake
na spoju ploča



uklanjanje
viška materijala i
zračnih džepova



nanošenje drugog
sloja materijala



nanošenje
završnog sloja

Postupak:

Površina nanošenja mora biti suha, bez prašine i mrlja od ulja. Gipskartonske ploče moraju biti učvršćene na montažne profile.

Priprema

NIDA Profesional Fresh se postepeno dodaje u unaprijed pripremljenu posudu s vodom. Ostavite materijal u posudi oko 3 minute kako biste omogućili hidrataciju, zatim ručno miješajte kako bi materijal dobio željenu konzistenciju za upotrebu.

Spajanje gipskartonskih ploča

- ✓ nanesite ručno koristeći gleter, najprije nanoseći prvi sloj materijala na spojeve, pažljivo pritiščući materijal
- ✓ koristeći špahtlu, pritisnite liniju spoja između ploča kako biste omogućili prodiranje mase u spoj i spriječili pojavu zračnog džepa
- ✓ to sprječava zatezanje materijala u spoju nakon stvrdnjavanja i sušenja
- ✓ u spoj utisnite traku pritiščući je špahtlom i uklonite zračne džepove te višak mase iz spojeva između ploča
- ✓ nakon sušenja nanesite drugi sloj materijala prekrivajući traku i razlike u ravnini
- ✓ uklonite višak materijala, a zatim nanesite završni sloj
- ✓ kako biste dobili završni sloj visoke kvalitete, koristite **NIDA Readymix Profesional**

Mjere zaštite:

Prilikom primjene nosite odgovarajuću sigurnosnu opremu, zaštitne naočale i masku za prašinu. Za dužu upotrebu nosite rukavice. Podignite vreću savijajući koljena i držeći leđa ravnima. Izbjegavajte prašenje okoliša. Ne odlažite proizvod u kanalizacijski sustav. Može se odlagati s biorazgradivim kućanskim otpadom.

Uvjeti skladištenja:

Vreće se drže na drvenim paletama, natkrivenim, suhim i zaštićenim mjestima.

U slučaju djelomične upotrebe pažljivo zatvorite vreću kako bi se mogla ponovno koristiti.



3B-SR EN 13963:2005/AC:2007
Ispuna za spojeve gipskartonskih ploča, ručna primjena s kratkim vremenom nanošenja

Klasa vatrootpornosti: A1
Čvrstoća na savijanje: PND

Etex Building Performance S.A.
Br. 106 Drumul Leordeni Street,
district 4, Bukurešt, Rumunjska
Telefon: (+4) 021 334 96 08/ 09
Fax (+4) 021 404 39 95/ 96/ 97
www.siniat.ro
Tvornica Aghiresu
Aghiresu br. 281 Fabrici,
županija Cluj