

TERANIL EKSTRA

cementno vapnena masa za gletanje

NAMJENA: gletanje vanjskih i unutarnjih zidova i stropova.
Pogodna za sanacijske radove. Moguća završna obrada u reljefnoj teksturi.

SASTAV: cement, vapno, punila, aditivi

IZGLED: bijeli prah

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA:

Razredba prema HRN EN 998-1: GP CS II W 1

Tlačna čvrstoća (HRN EN 1015-11)	CS II (1,5 – 5,0 N/mm ²)
Čvrstoća prionjivosti (beton+UKG) (HRN EN 1015-12)	≥ 0,5 N/mm ² ; SL: B
Koeficijent paropropusnosti μ (HRN EN 1015-19)	≤ 20
Toplinska provodljivost, λ (HRN EN 1745; tab. vrijednost)	0,47 W/mK
Kapilarna vodoupojnost, c (HRN EN 1015-18)	W 1 (≤ 0,4 kg/m ² min ^{0,5})
Razredba reakcije na požar (HRN EN 13501-1)	A 1
Optimalna debljina nanosa	2 mm
Maksimalna debljina nanosa	5 mm u jednom sloju
Vrijeme obradivosti (20°C, 60% rel. vlaga)	30 min
Vrijeme upotrebe (20°C, 60% rel. vlaga)	2 - 3 h

POTROŠNJA: 1,2 kg/m²/ mm

POSTUPAK:

Primjenjuje se na podlogama:

- beton star najmanje 2 mjeseca
- vapneno cementne žbuke VC 50, VC 40, UNIVA 30 stare najmanje 14 dana

PRIPREMA PODLOGE:

Sve podloge moraju biti čiste, čvrste, nosive, suhe, nesmrznute, bez ostataka oplatnih ulja. Slabo upojne podloge, glatke betone impregnirati MINERALKVARC GRUNDOM dan prije nanošenja TERANILA EKSTRA.

Sve ostale podloge impregnirati UNIVERZALKONCENTRAT GRUNDOM razrijeđenim vodom u omjeru 1:2 (1dio UKG : 2 dijela vode) 4-6 sati prije nanošenja TERANILA EKSTRA.

PRIPREMA MATERIJALA:

Sadržaj vreće 25 kg miješati sa cca 8,5 litara ručno ili strojno vode dok se ne postigne homogena masa pogodna za nanošenje.

Izmiješani materijal mora odstajati cca 10 minuta (vrijeme sazrijevanja).

PRIMJENA:

gletanje

TERANIL EKSTRA nanositi metalnim gleterom u maksimalnoj debljini do 5 mm i fino zagladiti. Prije nanošenja drugog sloja, osušeni prvi sloj potrebno je prebrusiti finim brusnim papirom i otprašiti.

Za izravnavanje većih neravnina TERANIL EKSTRA nanositi u nekoliko slojeva i to uvijek na prethodno očvrslu i osušeni sloj.

reljefna obrada

TERANIL EKSTRA nanositi metalnim gleterom u maksimalnoj debljini do 5 mm i obraditi u reljefnoj teksturi (valjkom, lopaticom i sl.).

Završna obrada:

- unutarnje boje SPRINT, TERAPOL, TERAPOL PROFI, TERAPOL FRESH, POLAKRIL, LATEKS KOLOR,
 - egalizacijska boja MINERALKOLOR
 - fasadne boje SILIKATKOLOR, SILIKONKOLOR, TERATON V
- Priikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

ALAT:

metalni gleter, valjak, lopatica i četka
Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom

**TEMPERATURA
PODLOGE I ZRAKA:**

Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C

PAKIRANJE:

vreće 2 kg, 5 kg, 8 kg, 25 kg

SKLADIŠTENJE:

u suhoj prostoriji na paleti

ROK UPOTREBE:

u neotvorenoj ambalaži 12 mjeseci

TRANSPORT:

Za vrijeme transporta TERANIL EKSTRA zaštititi od utjecaja vlage.
Proizvod nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

MJERE SIGURNOSTI:

TERANIL EKSTRA ima nadražujuće djelovanje jer sadrži cement i vapno.

**OPASNOST**Oznake upozorenja:

H318 – Uzrokuje teške ozljede oka.
H315 – Nadražuje kožu
H317 – Može izazvati alergijsku reakciju na koži
H335 – Može nadražiti dišni sustav

Oznake obavijesti:

P102 – Čuvati izvan dohvata djece
P280 – Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/zaštitu za lice
P305+P351+P338+P310 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta; Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P302+P352+P333+P313 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika

**POSTUPANJE S
OTPADOM:**

Ostaci od proizvoda: U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada očvrsnute* ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04

KONTROLA KVALITETE:

Prema Zakonu o građevnim proizvodima proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 4

TERANIL EKSTRA je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

IZJAVA O SVOJSTVIMA:

Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-13/1004, 01.07.2013.

rujan, 2017.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.