

OPLOČNIK

VENETIA kombinirana forma



Prikaz simbola

(Rasterska mjera u cm)



40 x 40



40 x 20



20 x 20



U jednom redu Venetia opločnika su slijedeći formati:

2 kom 40 x 40 cm

6 kom 40 x 20 cm

4 kom 20 x 20 cm

Debljina opločnika: 6 cm

| | |
|---|--|
| Boje, izgled i obrada površine | Boje: lava crvena, lava siva Površina: strukturirana, colormix Polaganje: ručno |
| Osobine proizvoda | Venetia je opločnik jedinstvenog i prirodnog izgleda. Tople i prošarane boje, zahvaljujući posebnoj tehnologiji nanošenja trajno prostojanih boja. Profilirana površina i prošarane boje čine ga luksuznim i posebnim. Rubovi: Rubovi opločnika su valoviti, bez faze, tj. naglašenog ruba koji omogućuju izvedbu fuge širine od 3-6 mm. |
| Područja primjene | Venetia opločnik primjenjuje se kod terasa, prilaznih puteva, dvorišta, parkirališta i vrtnih staza Nosivost površine: Pogodno za osobne automobile uzodgovarajuće polaganje i pripremu podloge. |
| Prednosti | <ul style="list-style-type: none"> • Boje lava crvena, lava siva, tretirane Semmelrock Protectom • Bezvremenski, klasičan dizajn • Otpornost na negativne vremenske uvjete i trajnost • Otporni na klizanje i habanje • Otporni na smrzavanje i solza posipavanje |
| Građevinsko-fizikalne karakteristike | Proizvod je sukladan zahtjevima norme HRN EN 1339:2004. Posipavanje solju: Smiju se upotrebljavati sredstva za otapanje leda koja su namijenjena isključivo proizvodima od betona (npr. na bazi NaCl). |

Tehnički podaci

| Polaganje | Nosivost površine | | |
|-----------|-------------------|-----------|----------------------------|
| ručno X | strojno | pješaci X | automobil X teretno vozilo |

OPLOČNICI

VENETIA kombinirana forma



| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Shema polaganja | Sve sheme polaganja možete pronaći na www.semmerock.hr | |
| Početak uporabe | Odmah nakon zbijanja. | |
| Njega i održavanje | Njega površine | Suho i mokro čišćenje Kod ručnog čišćenja preporuča se uporaba mekih četki, a ne žičanih. |
| | Popravak | Kod polaganja u posteljici od ticanika zasebni opločnici ili veće površine u svakom se trenutku mogu zamijeniti. |
| | Održavanje | Nužno je paziti da su fuge zadovoljavajuće ispunjene kvarcnim pijeskom kako bi se izbjeglo pucanje rubova. |
| Boja i površina | Odstupanja u boji i površini opločnika nastaju zbog korištenja prirodnih materijala (cementa, pijeska i sl.) i one se u proizvodnji ne mogu izbjegći. Bojani opločnici sadrže željezno-oksidne pigmente otporne na vremenske i UV - utjecaje koji također mogu podlijegati manjim razlikama u njijansama. Također, vremenski utjecaji mogu u maloj mjeri utjecati na promijenu boje i strukturu što opločniku daje prirodni izgled i patinu. Taj efekt različitih boja ili struktura posebno će doći do izražaja na površinama od istih opločnika koje su natkrivene (zaštićene od kiše, sunca, leda) ili neratkrivene – direktno pod utjecajem atmosferskih prilika. Da bi se postigao prirodni izgled površina, potrebno je prilikom ugradnje opločnika uzimati opločnike sa više otvorenih paleta naizmjence. Zbog svega gore navedenog, razlikama u boji ili strukturi opločnika nije narušena kvaliteta te se za razlike u boji i strukturi ne priznaju reklamacije! | |
| Otpornost na smrzavanje i sol | Semmelrock ispituje otpornost svih naših proizvoda na smrzavanje i sol po normama HRN EN 1338:2004, HRN EN 1339:2004, HRN EN 1340:2004. Za odleđivanje površina smije se koristiti sva sredstva pogodna za betonske proizvode (na bazi NaCl). Ostala sredstva na bazi sulfata mogu oštetiti površine betonskih opločnika. | |
| Cvjetanje vapnenca | Ponekad se na površini opločnika nakupu bijele mrlje – radi se o prirodnoj pojavi betona tzv. cvjetanju vapnenca. Bilo u obliku kiše ili kondenzacije, vlaga prodire u tijelo opločnika i djelomično razgrađuje vapnenac. Tako se stvara otopina vapnenca u vodi koja prodire na površinu i dok voda isparava, vapnenac ostaje na površini i stvara bijele tragove, koji su privremeno otporni na ispiranje. One se u tehničkom postupku ne mogu izbjegići, a njihov intenzitet ovisi o vremenskim utjecajima (mrazu, kiši, snijegu, vjetru...). Vapnenac koji je „procvao“ na površini sve lakše i brže ispiri atmosferske prilike sve dok vremenom potpuno nejenjava. Isto tako, moguće je čišćenje tih mrlja sredstvima na bazi kiselina. Cvjetanjem vapnenca nije narušena kvaliteta Semmelrock proizvoda te stoga ne postoji ni osnova za podnošenje reklamacija. | |
| Promijene boje | U pojedinim slučajevima zbog vremenskih uvjeta može doći do promijene boje opločnika, tj. površina može dobiti lagano žučkastu ili smeđastu njijansu. Na te promijene ne možemo utječi i ne primamo reklamaciju zbog promjene boje. | |
| Pukotine | U pojedinim slučajevima na površini proizvoda mogu se pojaviti pukotine koje nisu vidljive na suhom proizvodu, već samo na vlažnoj površini. Pukotine na površini ne umanjuju upotrebljivost proizvoda. | |
| Reklamacije | Kupci su dužni prilikom preuzimanja naših proizvoda i prije ugradnje optički provjeriti kvalitetu i kvantitetu robe. Reklamaciju na ugrađene proizvode i preuzimanje dodatnih troškova podoplaćivanja ne možemo prihvati. | |
| Otučeni opločnici | Kod tih opločnika rubovi su prirodno jače ili manje otučeni. Prilikom druge faze proizvodnje kad se opločnici prirodno otuku jedan o drugi, nastane betonska prašina pa proizvodi u paleti mogu biti prašni. Ta betonska prašina nestane nakon fugiranja i pod utjecajem vremenskih prilika. | |
| Količine naručene robe | Preporuča se da prilikom naručivanja i kupovine naših proizvoda, kupite više komada nego što je potrebno, kako biste mogli zamijeniti opločnike ili ploče ukoliko se one mehanički oštete ili sl. | |